

1. Produktbeskrivelse

Nordic Flooring Atlantic Collection er en 3-sjikts parkett i tykkelsen 14 mm produsert for flytende installasjon. Slitesjiktet (toppsjiktet) er 3 mm. På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner.

Parketten er bygd opp av 3 lag tre som består av slitesjikt (toppsjikt) med hardved langsgående, mellomsjikt som er tverrgående, og bunnsjikt langsgående.

Parkett fra Nordic Flooring er laget av ekte trevirke, hvor hver trebit er unik. Dette gir parketten et flott og naturlig spill. Toppsjiktet er i eik.

Nordic Flooring Atlantic er en klikkparkett. Gulvet kan også hellimes til underlaget.

2. Bruksområde

Nordic Flooring i Atlantic heretter titulert «AT» er parkettgulv til boligformål og kommersielt bruk (moderat). Nordic Flooring AT - serien består av 1-stavs parkett med super matlakkert overflate, og er blant det bredeste innen parkett.

Overflatebehandlingen er videre pigmentert, børstet og lakkert. Nordic Flooring AT trenger ikke behandles etter installasjon, men med jevne mellomrom avhengig av slitasje og bruk. Kan settes inn med Nanofloor etter montering.

3. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner i mm.:

14x189x1860

14x182/210x2200

Pr. pakke: 2,89m² / 3,61m²

Slitesjikt: /3mm

Leggesystem: Unilin Droplock/5G

Kjerne: staver av heltre

Lameller: 1

Overflatebehandling: Helmatt

Lakkert V-fuge: På alle fire sider

Antatt levetid/brukstid: Antatt levetid på parketten er minimum 25 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at et jevnt og nødvendig vedlikehold følges.

4. Montering

Nordic Flooring parkett kan legges på alle tørre, rene og faste underlag som er plane. Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 2 % for betong, 8 % for tre og 0,5 % for anhydride sparkel. Vi anbefaler at gulvbordene plasseres horisontalt i rommet der gulvet skal legges i minimum 48 timer i uåpnet emballasje. Underlaget må være plant, ikke over

+/- 2 mm målt med en 2 meters rettholt. Større ujevnheter må utjevnes før legging. Rommet skal være godt ventilert. Pakkene skal åpnes etter hvert som leggingen går frem. Før leggingen starter bør man studere mønsteret og planlegge plasseringen av bordene.

Ved montering av gulv bør bredden ikke overstige 8m og lengden over 12m før ekspansjonsfuge legges inn. Gulvet skal også deles ved overgang til nytt rom og /eller usymmetriske sammenhengende flater. Skader på gulvet på grunn av feilmontering eller fukt kan ikke regnes erstattet. Parkett vil bli påvirket av sollys og noe fargeforandring må påregnes (graden er avhengig av type treslag).

Parkettbordene må sjekkes før og under leggingen for synlige feil og mangler. Legging av gulv med synlige feil og mangler vil medføre at garantien bortfaller.

Bord som har feil og mangler kan leveres til deres forhandler og vil bli erstattet med nye. Husk alltid å ha godt arbeidslys.

Inneklima

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. For å sikre seg et godt inneklima skal den relative luftfuktigheten alltid være mellom 35-65 %, og romtemperaturen må alltid ligge mellom 18-22°C. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt!

Varmepumpe

Når denne settes på, vil overflaten på parketten tørkes raskt ut, og man kan få kuving på bordene, og større sprekker i skjøtene. Dette går normalt tilbake når varmepumpen blir slått av. Det anbefales også at varmepumpen monteres høyt på veggen for at ikke tørr luft på vinteren og fuktig luft på sommeren skader gulvet. All garanti bortfaller om varmepumpen har forårsaket skader.

NB! Gulvvarme

Nordic Flooring parkett kan legges på alle tørre, rene og faste underlag som er plane. Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 2 % for betong, 8 % for tre og 0,5 % for anhydride sparkel. Vi anbefaler at gulvbordene plasseres horisontalt i rommet der gulvet skal legges, minimum 48 timer i uåpnet emballasje. Underlaget må være plant, ikke over +/- 2 mm målt med en 2 meters rettholt. Større ujevnheter må utjevnes før legging.

5. Underlag

På betonggulv eller bærende undergulv bestående av gulvvarme, skal det legges 0,2mm dampsperre før parkettunderlag 1,5mm ullpapp.

På undergulv av sponplater eller tregulv liggende på bjelkelag, skal det benyttes parkettunderlag 1,5mm ullpapp.

Om det benyttes andre typer underlag som EPS/ XPS alene eller i forbindelse med varmemefolie så må termoplastiske egenskaper i forhold til trykkfasthet tilfredsstillende minimum 300Kpa / 30 tonn pr.m². (Gjeldene verdier for parkettgulv med totaltykkelser på 12mm til 16mm.). Om underlaget ikke er stivt og hardt nok, vil det bli mer bevegelse/ svikt i det flytende parkettgulvet. Det vil føre til mer friksjon/ gnissinger mellom bordene, som øker sjansen for mer akustisk lyd i gulvet under bruk. Om man er usikker på om undergulvet ikke er stivt og hardt nok, så er et lastefordelende hardt gulvplatemateriale anbefalt montert over. Eksempel på et slikt materiale er Huntonit 9mm kilfals med 4 sider not/ fjær. Om parkettgulvet allikevel skal monteres på et mykere underlag, så vil liming av bordene i not/fjær/klikkprofil redusere farene for lyd og knirk. Svikt/ svank vil dog ikke endres. I ettertid så kan det også legges på et «dempemiddel» i skjõtene for å redusere lyd forårsaket av svikt/ for mykt underlag. Rådfør deg med din forhandler vedrørende dette!

6. Garantibestemmelser

Nordic Flooring gir 25 års garanti på sine parkettgulv. Garantien dekker slitesjiktet i tørre rom i 25 år og omfatter nedsliting av gulvoverflaten. Garantien gjelder for forbruker hvor formålet er privat bolig i 25 år fra kjøpsdato og KUN hvor gulvet benyttes til boligformål. Garantien gjelder kun om gulvet er montert korrekt iht. monteringsveiledning og er rett vedlikeholdt. All garanti bortfaller om gulvet enten har blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet.

Romtemperaturen bør ligge på mellom 18-22 grader hvor parkett er installert.

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold.
- Sprekker, lamellslipp eller skader som følge av feil luftfuktighet, for høy gulvvarme eller feil romtemperatur. Den relative luftfuktigheten skal alltid være mellom 35% -

60%, og temperaturen skal aldri overstige 27°C i overflaten.

- Naturlig falming eller fargeendring på gulvet direkte forårsaket av sollys eller annen sterk lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge/nyanseforskjeller mellom prøven og selve gulvet som monteres.
- Striper, brann, uhell, insekts angrep eller force majeure.
- Knirk eller akustisk lyd forårsaket av for høy eller for lav luftfuktighet.
- Knirk eller akustisk lyd forårsaket av at gulvet er «låst» eller montert på en uhensiktsmessig måte uten bruk av ekspansjonsfuger.

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet – slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold, vilkår og at gulvet er installert iht. norsk standard for øvrig. Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på de aktuelle bordene evt. arealet. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskifting av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malerarbeid, flytting av innbo og lignende dekkes ikke.

Følgeskader dekkes heller ikke av garantien.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra Nordic Floorings sortiment. Garantien dekker kun nytt gulv i aktuelt rom hvor gulvet må utskiftes, og ikke i øvrige rom hvor gulvet er uskadet.

Dette dokumentet gjelder som garantibevis sammen med kjøpsfaktura. Kopi av kjøpsfaktura må sendes direkte til leverandøren innen 30 dager fra Kjøpsdato/ skaden ble registrert - ellers er garantien ugyldig.

Viktig! Gulvet skal nøye kontrolleres før montering. Montert gulv med synlige feil/skader, erstattes ikke.

Tre er et hygroskopisk, det vil si "levende" materiale. Parkett vil absorbere eller avgi fuktighet avhengig av luftfuktigheten i aktuell bolig. At det er "levende" og reagerer på luftfuktighet betyr videre at parketten sveller eller krymper og tilpasser seg klimaet. Det er derfor svært viktig og helt avgjørende at det er en ekspansjonsfuge inn mot vegg og andre faste gjenstander. Ekspansjonsfugen skal være på 1 cm på bredder mindre enn 6 meter, og 1,5mm pr. meter på bredder over 6 meter. For å unngå skader, tørrsprekking og lamellslipp er det svært viktig at relativ luftfuktighet under og etter legging ligger på 35-60 %. Relativ luftfuktighet leses av med et hygrometer. Et parkettgulv skal derfor ikke monteres før etter at arbeid som resulterer i unormal høy luftfuktighet er avsluttet for lengst. Maling, tapetsering, flislegging og sparkling er eksempler på et slikt type arbeid. Det er også svært viktig at undergulvet er tilstrekkelig uttørket for at skader på parketten ikke skal oppstå. Det er også viktig at temperaturen er minst 18 grader ved legging, og at parketten er akklimatisert i minimum 2-3 døgn. I mange tilfeller er det helt nødvendig og obligatorisk å bruke fuktsperre under parketten. Uansett alder på undergulvet skal det

brukes fuktsperre i gulvkonstruksjon med gulvvarme, betongdekke og på rom over krypkjeller, fyrrom eller andre fuktige lokaler.

Fuktsperren skal ligge rett under parketten. Du kan lett finne ut om fuktigheten i undergulvet er for høy ved å legge plast over dekket, som tapes i endene, i 60 timer. Om det er fuktig under plasten etter denne perioden MÅ fuktsperre installeres, og uansett om det er gulvvarme eller betong som undergulv. Fuktsperre skal også benyttes ved gulvvarme i trekonstruksjon. Rådfør deg med din gulvforhandler vedrørende dette.

Generelt etter montering:

Gulvet skal vaskes med en fuktig mopp eller godt oppvridd klut. Bruk et nøytralt/skånsomt vaskemiddel. Det må aldri etterlates vannspeil lenger enn 40 sekunder på gulvet, da dette vil kunne skade parketten. Alle møbler bør utstyres med filtknotter. Ikke bruk stiletthæler på gulvet. Bruk en luftfukter om vinteren i et oppvarmet rom slik at relativ luftfuktighet aldri er lavere enn 35 % RF.

7. Vedlikehold og rengjøring

Normalt vedlikehold

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av parkettgulv for at det skal holde seg pent i mange år. Følger du rådene under, vil du ha glede av ditt Nordic Flooring gulv i mange år fremover.

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et parkettgulv er skitt som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor i nødvendig utstrekning matter ved inngangspartiet:

1. Gummimatte utenfor inngangsdøren
2. En matte av kokos el. i inngangspartiet

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, tørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

Vedlikehold av mattlakkert gulv

Gulvet skal vedlikeholdes med 2-3 strøk lakk avhengig av bruk. Estimert tidsintervall for normal slitasje i bolig er 10-30år. Til kommersielt bruk oftere. Før lakking må gulvet renses med parkettrens og videre mattslipes med pussepapir 200, slipebrett

og forlengerskaft. Deretter påføres 2-3 strøk med vanntynnbar lakk.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Den regelmessige rengjøringen av et lakket/oljet gulv er støvsuging. Husk at børstene på munnstykket skal være nede. Det anbefales sterkt et eget parkettmunnstykke til støvsugeren. Ved gulvvask bør gulvet utsettes for så lite vann som mulig. Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes det forsiktig med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann eller et rengjøringsmiddel beregnet på lakket. Før vask skal alltid parkettgulvet støvsuges godt for fjerning av støv.

Reparasjoner

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte fremgangsmåter.

Mindre riper

Gulvet behandles med vedlikeholdslakk/-olje i tilnærmet samme farge som gulvet ble levert i. Oljen må deretter tørkes av med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne riper, men gulvet vil være beskyttet med et lag lakk/olje og ripen vil være mindre synlig.

Større riper og skader

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdslakk-/ olje i tilnærmet samme farge som gulvet er levert i. Husk at lakken/oljen må herde mellom hver påføring.

Unik kvalitet og unikt design

EKTE NORSK DESIGN

Nordic Flooring er den eneste gulv- leverandøren i Norge hvor designene er rotnorske. Inspirasjonskildene er norsk natur, værbitte fjellgårder og den unike verdensarven på Notodden/Rjukan. Hvert eneste design er unikt og forteller en historie. Interiørdesigner Halvor Bakke har blant annet designet kolleksjonen «Shades of Telemark». «Old farm» kolleksjonen er videre inspirert av 400 år gamle Rinde Fjellgard i Vest Telemark med storslåtte design. Når du velger Nordic Flooring til ditt hjem kan vi garantere deg at du bor og lever godt på norske tradisjoner!

NORDIC FLOORING - NORSKE KVALITETSKRAV

Nordic Flooring` «big mission» er ikke bare unike rotnorske og storslåtte design. «The big mission» er også produksjon av markedets mest slitesterke og mest holdbare kvalitetsgulv!

Nordic Flooring gulv er spesialprodusert for norske forhold og krav til særdeles god kvalitet. Nordic Flooring`s hovedfabrikk ligger i Polen og er anerkjent som en av de beste kvalitetsprodusentene i verden. Dette kan bekreftes og dokumenteres gjennom en rekke første klasses sertifikater. De viktigste og mest prestisjefylte er:



1. Benytter råmaterialer fra bærekraftig skog. FSC- sertifisert og en av få produsenter som er sertifisert til å benytte «reinskog allianse» logoen.
2. Den mest moderne høyteknologiske produksjonsmetoden.
3. Ekstraordinær høy motstand mot deformasjon under vekslende temperatur og luftfuktighet.
4. (Dels grunnet ny høyteknologi i produksjonsprosessen og dels grunnet kvaliteten i treverket som blir benyttet i 3 sjikts konstruksjonen)
5. Ekstraordinær motstandsdyktig og slitesterk lakk hvor de 2 siste lagene har «anti- scratch» egenskaper. (Taber og Stridsman testene bekrefter dette)
6. LOC Klikksystem som tåler en kraft på 2,90 kN/cm² mot normale produsenter med 1,90kN/cm². Det betyr i praksis at klikksystemet er langt sterkere enn tradisjonelt i markedet.



Modern factory
with an effective production
capacity of
1.6M sqm
per year

